



ISO 9001

Údajový list

ROKO AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA

RK843

Charakteristika výrobku

Jednosložková tenkovrstvá probarvená omítka na akrylátové bázi.

Specifické vlastnosti

Vyznačuje se výbornou přilnavostí k podkladu, vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům, stárnutí, nekřehne, nepraská, neodlupuje se. Propouští vodní páru. Obsahuje světlostálé pigmenty. Používá se jako finální vrstva zateplovacího (ETICS) systému ROKO.

Podklad

Podklad musí být čistý, suchý, bezprašný, nezmrzlý a opatřený podkladním nátěrem Rokogrund fas. Otevřené trhlinky a poškozenou omítkovou plochu je třeba nejprve opravit. Plísni napadené zdivo ošetřit např. Fungisanem. Nové omítky vápenocementové a cementové (stěrku ze stavebního lepidla) je nutno nechat dobře vyzrát.

Pokyny pro zpracování

Nanášení: nerez. hladítkem , úprava povrchu plastovým hladítkem

Ředění: max. 1L vody na 100kg omítky

Tónování: dle vzorníku

Čištění nástrojů: vodou ihned po zpracování

Vydatnost: **1 mm - 1,9 kg/m²**
1,5 mm - 2,5 kg/m²
2 mm - 3,2 kg/m²

Před použitím omítku promíchejte pomaloběžným míchadlem.

Neaplikovat pod 5°C a při nepříznivém počasí – prudké deště, extrémně vysoké teploty, přímé ostré slunce nebo nebezpečí nočních mrazů.

Okolí aplikované plochy musí být chráněné. potřísněné plochy je potřeba ihned očistit dostatečným množstvím vody.

Technická data

Pojivo: speciální zušlechtnuté pryskyřice

Velikost zrna **1 - 1,5 - 2 mm**

Měrná hmotnost: cca 1,9 kg/dm³

Bod vzplanutí: nehořlavé

Obsah organických těkavých látek < 1 %

Skladovatelnost: 12 měsíců v dobře uzavřených nádobách, při teplotě +5až +25 °C. Chraňte před mrazem !

Balení : 25kg , dle požadavku

Provádění nátěru

Skladba systému : 1 x (2 x) Rokogrund Fas (dle stavu podkladu, vydatnost cca 0,2 kg/m²)

1 x ROKO AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA

Penetraci Rokogrundem fas provádět nejlépe 24h před aplikací ROKO AKRYLÁTOVÉ OMÍTKY. Úpravu konzistence je možné provést přidáním max 1L vody na 100kg omítky. Výrobek se aplikuje nerezovým hladítkem v tloušťce zrna, stejnoměrně a bez přerušení. Ihned po aplikaci zatřít povrch krouživými tahy plastovým hladítkem.

Neaplikovat za přímého slunečního svitu, silného větru a na horké podklady ! Teplota vzduchu a podkladu při zpracování a schnutí nesmí klesnout pod +8°C.

Poznámka:

Chránit oči a pokožku před potřísněním. V případě zasažení vypláchnout čistou vodou.

Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.