



**ISO 9001**

## Údajový list

# ROKO SILIKONOVÁ OMÍTKA

## RK842

### Charakteristika výrobku

Jednosložková tenkovrstvá probarvená omítka na silikonové bázi.

### Specifické vlastnosti

Vyznačuje se výbornou přilnavostí k podkladu, vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům, stárnutí, nekřehne, nepraská, neodlupuje se. Je vodoodpudivá, propouští vodní páru. Obsahuje světlolalé pigmenty. Používá se jako finální vrstva zateplovacího (ETICS) systému ROKO.

### Podklad

Podklad musí být čistý, suchý, bezprašný, nezmrzlý a opatřený podkladním nátěrem Rokogrund fas. Otevřené trhlinky a poškozenou omítkovou plochu je třeba nejprve opravit. Plísni napadené zdivo ošetřit např. Fungisanem. Nové omítky vápenocementové a cementové (stěrku ze stavebního lepidla) je nutno nechat dobře vyžrát.

### Pokyny pro zpracování

Nanášení:	neraz. hladítkem , úprava povrchu plastovým hladítkem
Ředění:	max. 1L vody na 100kg omítky
Tónování:	dle vzorníku
Čištění nástrojů:	<u>vodou ihned po zpracování</u>
Vydatnost:	<b>1 mm - 1,9 kg/m<sup>2</sup></b> <b>1,5 mm - 2,5 kg/m<sup>2</sup></b> <b>2 mm - 3,2 kg/m<sup>2</sup></b>

### Před použitím omítku promíchejte pomaloběžným míchadlem.

Neaplikovat pod 5°C a při nepříznivém počasí – prudké deště, extrémně vysoké teploty, přímé ostré slunce nebo nebezpečí nočních mrazů. Okolí aplikované plochy musí být chráněné, potřísněné plochy je potřeba ihned očistit dostatečným množstvím vody.

### Technická data

Pojivo:	speciální zušlechtěné pryskyřice
Velikost zrna	<b>1 - 1,5 - 2 mm</b>
Měrná hmotnost:	cca 1,9 kg/dm <sup>3</sup>
Bod vzplanutí:	nehořlavé
Obsah organických těkavých látek	< 1 %
Skladovatelnost:	12 měsíců v dobře uzavřených nádobách, při teplotě +5až +25 °C. Chraňte před mrazem !
Balení :	25kg , dle požadavku

### Provádění nátěru

Skladba systému : 1 x (2x) Rokogrund Fas ( dle stavu podkladu, vydatnost cca 0,2 kg/m<sup>2</sup> )  
1 x ROKO SILIKONOVÁ OMÍTKA

Penetraci Rokogrundem fas provádět nejlépe 24h před aplikací ROKO SILIKONOVÉ OMÍTKY. Úpravu konzistence omítky je možné provést přidáním max 1L vody na 100kg omítky. Výrobek se aplikuje nerezovým hladítkem v tloušťce zrna, stejnoměrně a bez přerušení. Ihned po aplikaci zatřít povrch krouživými tahy plastovým hladítkem.

Neaplikovat za přímého slunečního svitu, silného větru a na horké podklady ! Teplota vzduchu a podkladu při zpracování a schnutí nesmí klesnout pod +8°C.

### Poznámka:

Chránit oči a pokožku před potřísněním. V případě zasažení vypláchnout čistou vodou.

### Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.