



## Údajový list

# ROKOŘEDIDLO S 6005

### **Charakteristika:**

Směs ropných uhlovodíků

### **Použití:**

K ředění syntetických nátěrových hmot na bázi alkydových pryskyřic.

### **Technická data:**

Barevný odstín	čirá, bezbarvá kapalina
Hustota	min. 0,856 g/cm <sup>3</sup> (při 15 °C, ASTM D 4052)
TOC	905,7 gC / 1 kg
VOC	856 g / 1 l
Bod vzplanutí	26 st. C
Hodnota pH	neuvádí se
Teplota vznícení	nad 450 °C
Bod hoření	35 °C

### **Skladovatelnost:**

36 měsíců

### **Balení:**

Plechovky 0,4, 0,8, 4, 8, 160 kg

### **Doporučené použití:**

RokoředidloS 6005 je určeno pro ředění syntetických barev na bázi alkydové a epoxiesterové pryskyřice.

Možnost ředit další barvy je vždy uvedena na etiketě popřípadě v údajovém listě výrobku.

Množství ředidla pro ředění je vždy doporučeno v % množství u jednotlivých výrobců-barev výrobcem na etiketě, popřípadě v údajovém listě.

Ředidlo přidávejte do barvy pomalu, za neustálého míchání.

V případě potřeby schválení vhodnosti ředidla kontaktujte výrobce.

### **Likvidace obalů:**

Nezpracované zbytky ředidel nutno zlikvidovat ve speciálních spalovnách, prázdní obal patří do šrotu

### **Upozornění:**

Uváděné hodnoty hustoty jsou průměrné hodnoty dle údajů dodavatelů jednotlivých rozpouštědel.

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů.

Bezpečnostní listy podle 91/155/EWG při potřebě na požádání.

10.12.04