



**PROFI
KVALITA**



Údajový list

ROKOPROFIWEISLACK NATUR

Charakteristika výrobku

Vrchní krycí email na dřevo na bázi modifikovaných bezaromátových alkydových pryskyřic. Výrobek neobsahuje škodlivé a toxické aromáty.

Specifické vlastnosti

Zářivě bílý, povětrnosti odolný, stálobarevný, vysoce elastický krycí email s rychlým zasycháním a v lesklém provedení.

Použití

Ideální nátěr na dřevěná okna, balkonové dveře, obložení ze dřeva atd. Je určen pro venkovní i vnitřní prostředí. Nejčastěji se používá v kombinaci s Roko Ventilakem Natur, jako poslední- finální nátěr, pokud chceme docílit lesklý vzhled ošetřovaného výrobku.

Technická data

Pojivo:	modifikovaná alkydová pryskyřice
Odstín	bílý
Lesk:	lesklý
Specifická váha:	1,2-1,3 g/cm ³
Netěkavé látky:	min. 74% (hmotn.)
Viskozita:	min. 150 s (DIN 4)
Bod vzplanutí:	nad +21 st.C
Stupeň nebezpečí:	hoř. II tř.
Schnutí:	st. 1 max. za 4-6 hod. st. 4 max. za 18 hodin (při 20 st.C).
VOC (celkové množství org. těkavých látek)	0,252 kg/kg
TOC (celkové množství org. uhlíku)	0,210 kgC/kg

Pokyny pro zpracování

Způsob nanášení:	natírání, válečkování
Ředidlo:	Roko Natur Ředidlo nebo s malým množstvím terpentýnu
Teoretická vydatnost:	8-10 m ² /kg na jeden nátěr
Tónování:	max. 5 % přísad
Čištění náradí:	pracovní nástroje řádně očistit okamžitě po práci Roko Natur ředidlem (lze použít Roko Ředidlo S 6001 nebo S 6006)
Skladovatelnost:	2 roky v dobře uzavřených nádobách

Příprava pro nátěr dřeva:

Podklad:

Vlhkost dřeva nesmí zásadně překročit přes 20 %. Dřeviny s pryskyřicí (např. borovice) omýt nitroředidlem. Všechny profily s ostrými hranami na rámu a křídlech se zakulatí. Všechny kovové části opatřit základním nátěrem Rokoprím nebo jiným antikoročním základem.

Základní nátěr:	1x Rokoventilak Natur max. 10 % zředěný
Mezinátěr:	1x Rokoventilak Natur nanášet 5% zředěný
Krycí nátěr:	1x Rokoprofiweisslack Natur cca 10% zředěný

Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky. Bezpečnostní datové údaje podle 91/155/EWG při potřebě na požádání.